



## FESTER ACRITON SELLADOR

Sellador y primario acrílico para sistemas impermeables, elaborado a base de resinas acrílicas y aditivos especiales que le imparten características de excelente sellado y adhesividad.

### USOS

- Para imprimir sellando las superficies que serán impermeabilizadas con los sistemas impermeables acrílicos Fester Acriton y Fester A en superficies tales como: Concreto, mortero, enladrillados, lámina metálica, etc.
- Para la imprimación de superficies en fachadas y muros, previo a la aplicación de Fester Acriton Fachadas liso o rugoso.

### VENTAJAS

- Listo para usarse directo o en dilución, siguiendo las instrucciones para la aplicación.
- Fácil de aplicar.
- Mejora notablemente la adherencia.
- Sella las superficie porosas.
- Resistente a la alcalinidad del cemento, mortero y de la cal.
- No es inflamable.
- No es tóxico, salvo ingestión.
- Una vez seco es incoloro.

### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

#### Preparación de la superficie.

La superficie a imprimir deberá estar libre de falsas adherencias y de recubrimientos anteriores, limpia de cualquier contaminante que pueda impedir la adherencia (aceites, grasas, desmoldantes, ceras, lamas, polvo u otros).

#### Aplicación.

a). Sobre techos de concreto o lámina aplique una mano uniforme de Fester Acriton Sellador sin diluir con el uso de un rodillo de felpa "pachón" o brocha, teniendo cuidado de no dejar áreas sin cubrir; cuidar no dejar producto encharcado.

b). En fachadas o muros, previo a la aplicación de Fester Acriton Fachadas liso o rugoso, diluir el sellador en proporción de uno a uno en volumen con agua limpia. Mezclar hasta total homogeneidad y proceder a la aplicación de una mano uniforme.

En ambos casos deje secar de una a dos horas dependiendo de las condiciones ambientales para continuar con el proceso de aplicación del sistema impermeable acrílico.



### RENDIMIENTO

Para el inciso a,  $5\text{m}^2/\text{L}$  sin diluir y en una mano.

Para el inciso b,  $5\text{m}^2/\text{L}$  de la dilución 1 a 1 y en una mano.

- Para superficies muy absorbentes, revisar la posibilidad de que la aplicación sea con 2 manos.

### INFORMACIÓN IMPORTANTE

- No aplicar con temperaturas inferiores a  $5^\circ\text{C}$ .
- No aplicar cuando amenace lluvia.
- No aplicarlo sobre superficies mojadas.
- No mezclarlo con otros productos.
- Para sellar bajantes de agua, domos, tragaluces, empalmes transversales o longitudinales en techumbres de lámina de fibro-cemento, plásticas o metálicas, utilice el selladores elástico Fester FT 201.
- Evite el contacto con la piel y ojos.



### PRECAUCIONES

- Utilice equipo de protección personal recomendado, consultar la hoja de seguridad.
- No se deje al alcance de los niños.

### ENVASE Y EMBALAJE

|               |                                                                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRESENTACIÓN  | Cubeta 4L<br>Cubeta de 19L                                                                                   |
| ALMACENAJE    | Consérvese en un lugar fresco, seco y protegido de los rayos del sol a una temperatura de entre 15 °C y 30°C |
| CADUCIDAD     | 24 meses a partir de la fecha de fabricación                                                                 |
| ESTIBA MÁXIMA | Cubeta 4L: 8 piezas superpuestas<br>Cubeta 19L: 3 piezas superpuestas                                        |

### PROPIEDADES ECOLÓGICAS

Es un producto con polímeros base agua, con tensoactivos biodegradables.

- No contiene conservadores mercuriales.
- No contiene metales pesados, como plomo y cromo.
- No contiene fibras de asbesto.
- El producto no contiene solventes.
- Al secar, el producto es inerte, es decir, no afecta al medio ambiente.

Fester Acrítón Sellador contribuye a mejorar la calidad del ambiente interior al reducir la cantidad de contaminantes que tienen mal olor, son irritantes y dañinos para el bienestar de los trabajadores y ocupantes.

Lugar de producción: Carretera Panamericana Km 312. Tramo Libre Celaya-Salamanca, Guanajuato. CP. 36700.

| NOMBRE DEL PRODUCTO     | VOC (g/L) |
|-------------------------|-----------|
| Fester Acrítón Sellador | 0.05      |

### PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

| PROPIEDAD              | REFERENCIA  | ESPECIFICACIÓN               | VALOR TÍPICO |
|------------------------|-------------|------------------------------|--------------|
| Viscosidad [Ku a 25°C] | ASTM D 2196 | 68,000 a 72,000 cPs (mínimo) | Cumple       |
| % sólidos en peso, [%] | ASTM D 2369 | 10 a 12% (mínimo)            | Cumple       |
| Densidad [g/cc]        | ASTM D 1475 | 1.0 a 1.02 (mínimo)          | Cumple       |
| pH                     | E-70        | 8.5                          | Cumple       |



Henkel Capital S.A. de C.V.,

Boulevard Magnocentro No 8, Piso 2, Col. Centro Urbano Interlomas, Huixquilucan, Estado de México, CP 52760

Atención al consumidor: 01800-FESTER7 web.fester@henkel.com [www.fester.com.mx](http://www.fester.com.mx)

La información anterior, en particular las recomendaciones para el manejo y uso de nuestros productos, se basa en nuestros conocimientos y experiencia profesionales. Como los materiales y las condiciones pueden variar con cada aplicación y por lo tanto están más allá de nuestra esfera de influencia, se recomienda realizar pruebas suficientes para comprobar la idoneidad de nuestros productos para el método de aplicación previsto y el uso. Responsabilidad legal no puede ser aceptada sobre la base de los contenidos de esta ficha técnica o algún consejo verbal dado a menos que haya evidencia de dolo o negligencia grave de nuestra parte. Esta hoja de información técnica reemplaza todas las ediciones previas pertinentes para este producto y se complementa con la información contenida en la hoja de seguridad correspondiente, se recomienda su consulta previo a la aplicación de este producto.