



FESTER IMPERFEST-E

Impermeabilizante para superficies horizontales

Cumple Norma ASTM D- 1227-95 Tipo II Clase 2 para impermeabilizantes asfálticos emulsionados

Material Bituminoso, base agua reforzado con cargas minerales y fibras naturales libre de asbesto

USOS

Como impermeabilizante en losas de concreto armado con pendiente propia.

Facilidad de aplicación en climas cálidos y templado.

VENTAJAS


- Debido a su bajo costo y gran facilidad de aplicación, Fester Imperfest E es el material ideal para impermeabilizar techos y azoteas en obra de interés social, autoconstrucción y donde se requiera un sistema económico.
- Excelente adherencia en superficies secas o húmedas.
- No necesita calentarse para su aplicación.
- No tóxico (salvo ingestión).
- No inflamable

A) Sistema impermeable reforzado

COMPONENTES

Fester Hidroprimer Plus WB (35 m²/L en dilución)

INSTRUCCIONES DE APLICACION



Fester Plastic Cement (para fisuras)
Fester Imperfest E (1 L/m² por capa)
Fester Imperflex (1 m. lineal /m²)
Fester Imperfest Terracota (5 m²/L)
(Consultar hojas técnicas)

1.- Preparación de la superficie

Eliminar partes sueltas o flojas, y salientes filosas o puntiagudas rasurando mediante una pala plana.



Capas antiguas o deterioradas de otros productos deben ser removidas. Limpiar polvo, grasas y partículas sueltas.

2.- Imprimación

Agregar 1 volumen de Fester Hidroprimer Plus WB en 6 volúmenes de agua limpia e incorpore perfectamente.

Aplicar una capa uniforme sobre la superficie preparada a razón de 5 m²/L de la dilución.

Dejar secar de 25 a 35 minutos para caminar en la aplicación y 2 horas para la aplicación del sistema impermeable, en día soleado. En días nublados dejar secar lo suficiente. (Consultar ficha técnica del primario)

3.- Resanado de fisuras

Seco el primario y en caso de existir fisuras, calafatearlas (rellenarlas) con Fester Plastic Cement (Consulte la Ficha Técnica).

4.- Refuerzo de puntos críticos

Sobre el Fester Hidroprimer Plus WB seco, aplicar en cada punto crítico dos piezas superpuestas de Fester Imperflex, adheridas entre sí y a la superficie con Fester Imperfest E.

5.- Capas impermeables

Aplicar una mano uniforme de Fester Imperfest E sobre toda el área a impermeabilizar, a razón de 1 litro por m².



IMPERMEABILIZANTES

Fester Imperfest E puede aplicarse con brocha de pelo corto, cepillo de ixtle duro o por medio de cuña y llana.

Simultáneamente sobre el Fester Imperfest E, aún fresco asentar el Fester Imperflex cuidando no dejar abolsamientos ni arrugas.

Los traslapes longitudinales entre lienzos deberán ser de 10 cm como mínimo, los traslapes transversales deben de ser de 10 cm mínimo. Dejar secar 24 horas.

Seca la aplicación anterior, extender sobre la misma una segunda capa de Fester Imperfest E, a razón de 1 litro por m².

Dejar secar 7 días.

6.- Acabados

Para proteger el sistema impermeable contra los efectos de los rayos solares y el intemperismo, aplicar uniformemente sobre el Fester Imperfest E estando bien seco, una capa de Fester Imperfest A Terracota a razón de 3 m² por litro a dos manos.

El espesor total del sistema impermeable no deberá ser inferior a 1.3 mm.

Nota: Pasar un trapo húmedo sobre la última capa asfáltica ya seca antes de aplicar el acabado a fin de eliminar el polvo depositado durante el secado.

7.- Acabados opcionales

Como acabado alternativo los sistemas impermeables a base de Fester Imperfest E pueden ser protegidos con los siguientes acabados:

Riego con arena sílica: En caso de emplear esta opción será con granulometría malla 50-60, esparciendo la misma sobre la última capa de Fester Imperfest E aún fresca. Deje transcurrir 2 días y barra el excedente.

1.0 L/m². Cantidad mínima por capa.

Este producto contiene sustancias químicas que pueden causar problemas a la salud como: lesiones en la piel,

RENDIMIENTO

resequedad, alergias, irritaciones; por lo que se debe tomar

INFORMACION IMPORTANTE

precauciones para su uso; por lo que recomendamos utilizar equipo de seguridad como guantes de hule industrial resistentes a solventes, anteojos de seguridad, mascarilla contra vapores orgánicos, etc.

Lea cuidadosamente las instrucciones.

Prepare correctamente la superficie.

Refuerce los Puntos Críticos.

Respete los tiempos de secado de acuerdo al clima.

Proporcione mantenimiento preventivo.

Respete los rendimientos por metro cuadrado especificados.

Nunca tratar de ahorrar adelgazando el espesor de las capas impermeables.

No aplicar a temperaturas inferiores a los 5°C.

No recomendable en climas fríos y extremos.

No es recomendable su aplicación cuando amenaza lluvia para

PRECAUCIONES

evitar deslaves.

No aplicar bajo enladrillado

No aplicar en superficies mojadas o encharcadas.

Evite el contacto con la piel y los ojos. Usar el equipo de protección recomendado.

Mantener lejos del alcance de los niños

Consultar las hojas de seguridad

Lugar de Producción: Carretera Panamericana Km 312. Tramo Libre Celaya-Salamanca, Gto. CP. 36700.

ENVASE Y EMBALAJE

PRESENTACIÓN	Bote de 4 L Cubeta con 19 L Tambor con 200 L
ALMACENAJE	Con envase sellado, en lugar fresco, seco y protegido de los rayos solares, conserva sus propiedades por 18 meses
CADUCIDAD	18 meses a partir de su fabricación
ESTIBA MÁXIMA	Bote: 8 piezas superpuestas. Cubeta: 5 piezas superpuestas. Tambor: 3 piezas superpuestas

PROPIEDADES ECOLOGICAS

Fester Imperfest E contribuye a incrementar la demanda de materiales y productos de construcción que se extraen y se fabrican en la región, apoyando la reducción del impacto ambiental del transporte.

Fester Imperfest E contribuye a mejorar la calidad del ambiente al reducir la cantidad de contaminantes que tienen mal olor, son irritantes y dañinos para el bienestar de los trabajadores y ocupantes ya que el contenido de VOC es 2 g/l.



PROPIEDADES FÍSICAS

PRUEBA	NORMA	ESPECIFICACIÓN
Color	----	Café oscuro
Olor	----	Ligero, característico
Toxicidad		Solo por ingestión*
Densidad a 25 °C g/ml	D-1475-90	1.01—1.05
Material no volátil %	D-2369-94mod	51 mínimo
Penetración a 25°C 1/10 mm	D-217-94	300 - 310
Escurrecimiento A 100 °C No escurre ni se deforma	D-2939-94	Cumple
Secado al tacto minutos (40 mils de pulgada en húmedas)	D-1640-95	20 mínimo
*Secado total horas (40 mils de pulgada en húmedas)	D-1640-95	3 máximo
Flamabilidad	D-93	No inflamable
Flexibilidad a(0°C , diámetro2 pulgadas No se agrieta ni desprende) , 1 hora	D-2939-94	Cumple
Intemperismo Acelerado a 400 hrs	D-4799-93/A	Sin fallas
Resistencia al agua No debe reemulsificar	D- 2939-94	cumple

Condiciones de prueba establecidas en el Método ASTM: T=25°C, HR=50%.

Nota: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio. **FESTER IMPERFEST E** cumple satisfactoriamente con las especificaciones señaladas.



Henkel Capital S.A. de C.V.,

Boulevard Magnocentro No 8, Piso 2, Col. Centro Urbano Interlomas, Huixquilucan, Estado de México, CP 52760

Atención al consumidor: 01800-FESTER7 web.fester@henkel.com www.fester.com.mx

La información anterior, en particular las recomendaciones para el manejo y uso de nuestros productos, se basa en nuestros conocimientos y experiencia profesionales. Como los materiales y las condiciones pueden variar con cada aplicación y por lo tanto están más allá de nuestra esfera de influencia, se recomienda realizar pruebas suficientes para comprobar la idoneidad de nuestros productos para el método de aplicación previsto y el uso. Responsabilidad legal no puede ser aceptada sobre la base de los contenidos de esta ficha técnica o algún consejo verbal dado a menos que haya evidencia de dolo o negligencia grave de nuestra parte. Esta hoja de información técnica reemplaza todas las ediciones previas pertinentes para este producto y se complementa con la información contenida en la hoja de seguridad correspondiente, se recomienda su consulta previo a la aplicación de este producto.